

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO FENIX XHP2

Високотемпературне мастило на основі сульфоната кальцію і синтетичних компонентів.

Опис



Рекомендується для використання при екстремально високих температурах і навантаженнях. Володіє виключно високими протизносними і водостійкими властивостями. За основними параметрами значно перевершує властивості літєвих і комплексних мастил. Застосовується в механізмах робочих клітей і приводів валків станів гарячої прокатки сталі, машин безперервного лиття заготовок; в механізмах і фітингах котлів, печей і автоклавів. Рекомендована також для обладнання цементної, хімічної та скляної промисловості, що працює при високих температурах, механізмів і вузлів дорожньо-будівельних машин і важкого транспорту, вібраційних сит асфальтових заводів, високонавантажених підшипників у важкій промисловості; підшипників обладнання целюлозно-паперової промисловості, підшипників і вузлів устаткування при виробництві газобетону, для перфораторів і відбійних молотків, підшипників електродвигунів великих розмірів.

Доступна фасовка

 Відро жерстяне 17,0кг

Переваги

- Забезпечує ефективне змащування, високу термічну і антиокислювальну стабільність, а також низьке масловідділення при високих температурах;
- Виняткові протизадирні і протизносні властивості при важких і ударних навантаженнях;
- Висока стійкість проти корозії і вимивання водою і паром, стійкість до деструкції в умовах механічних зсувних зусиль і впливу забрудненої води;
- Збільшені інтервали заміни мастила і зменшення витрат на обслуговування.


Відповідності

NLGI 2 |

Типові характеристики

Пенетрація при 25°C, мм•10–1, в границях	270
Температура каплепадіння, °C	350
Трибологічні характеристики на чотирьохкулькових машинах	
тертя при температурі (20±5)°C	
- навантаження зварювання (Pc), Н	4136
- пляма зносу, мм	0,3

Температурний діапазон застосування



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-068:2014. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 16.06.2015 заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.