

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



Мастило автомобільне ШРБ-4 На барієвому комплексі

Опис

<p>

Мастило для підшипників і ковзаючих механізмів, що вимагають підвищеної стійкості до впливу вологи і зрушенню за шоків навантажень або екстремально високому механічному тиску. Загусник мастила - барієвий комплекс. Містить в своєму складі спеціальні інгібітори окислення, що подовжують термін служби. Діапазон робочих температур від -40°C до +130 (160 *)°C.

Мастило ШРБ-4 також рекомендовано до використання в шасі і шарнірних з'єднаннях на великовагових вантажівках і сільськогосподарських тракторах; штампувальних пресах, рухливих водяних завісах, механічних топках із нижньою подачею палива на вугільних печах, підшипниках шоків дробарок в ГДО; вузлах будівельного та морського обладнання.

</p>

Доступна фасовка

 Банка жерстяна 400г Картуш 400мл Відро жерстяне 17,0кг

Переваги

- Стійкість до впливу підвищених температур та добрі низькотемпературні властивості;
- Унікальні адгезійні і когезивні властивості;
- Захист металевих поверхонь від іржавіння і корозії;
- Широкий спектр застосування.

Відповідності

NLGI 2 |

Типові характеристики

Зовнішній вигляд	однорідна мазь волокнистої структури
В'язкість ефективна при -20°C, Па·с, не більше	800
Температура краплепадіння, °C	200
Пенетрація при 25°C, x 10-1 мм, в діапазоні	265-295
Межа міцності при 20°C, Па, не менше	200
Колоїдна стабільність, %, не більше	10
Випарність, %, не більше	5,0
Корозійний вплив на метал	витримує
Трибологічні характеристики на ЧКМ при 20±5°C:	
- Індекс задиру (Із), Н	290
- Навантаження зварювання (Рсв), Н	1 960
- Критичне навантаження, (Рк), Н	588
Масова частка механічних домішок, %, не більше	0,1
Масова частка води, %	сліди

**Температурний діапазон
застосування**

